

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Пенетрант АЕРОPEN-KD RF-1 красного цвета



## Пенетрант АЕРОPEN-KD RF-1 красного цвета

Пенетрант АЕРОPEN-KD® RF-1 красного цвета, хорошо смывается водой и растворителем. Подходит для черных и цветных металлов.

### Способ применения:

1. Очистите тщательно поверхность. Убедитесь, что на ней нет жира, масла и других загрязняющих веществ. Дефекты должны располагаться на открытой поверхности. Просушите поверхность после очистки. Рекомендуемый очиститель: АЕРОPEN-KD® LR-1 или LR-2 (арт. 9902, 9907.).
2. Нанести красный пенетрант АЕРОPEN-KD® RF-1 на чистую и сухую поверхность и позволяют оставить на 5-10 минут.
3. Удалить избыток пенетранта АЕРОPEN-KD® RF-1 с поверхности следующими способами:

- а) путем смывания водой
  - б) стереть его чистой тканью без ворса, едва смоченной очистителем AEROPEN-KD® LR-1 или LR-2. Высушить поверхность.
4. Нанести проявитель AEROPEN-KD® NEW-1 (арт. № 9903) на сухую поверхность с расстояния около 20 см таким образом, чтобы появился белый контрастный фон. Слишком много проявителя может скрыть мелкие дефекты! Вскоре дефекты проявятся в виде красных линий, эффект проявления закончится через 5 - 10 минут.

## **Свойства**

Чувствительность (DIN EN ISO 3452) - 4 (очень высокая);

Чувствительность (DIN 54 152) - 2 (высокая);

Водопоглощение (DIN EN ISO 3452) - 11%;

Плотность, 20°C (DIN 51 757) - 0,8927 г/см<sup>3</sup>;

Точка вспышки (DIN 51 755) - 84°C;

Вязкость, 20°C (EN ISO 3104) - 6,6 мм<sup>2</sup>/с;

Едкие вещества (DIN EN ISO 3452) - Галогены ((F + Cl): 4 ppm, Сера: 1 ppm;

Гарантированный срок годности - 3 года (при комнатной температуре)

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**